

Rif.Cov:2004/42/IIA (h) (30) 30

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Акриловый пигментированный фиксатив на водной основе, матового вида, благодаря содержанию мельчайших частиц. Обладает превосходной проницаемостью в разнообразные типы внутренних (гипс) и наружных поверхностей. Обладает отличной совместимостью со всеми продуктами финишной отделки, что гарантирует идеальное сцепление с поверхностью. Как колеруемый фиксатив идеально подходит для применения в циклах, где цвет отделки, получаемый из баз Деер или Extra Деер, насыщенный или очень «чистый».

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Поверхности, выровненные продуктами на основе извести, гипса: если необходимо, то зачистить, тщательно удалить пыль.

Гражданская штукатурка: после выдержки очистить от имеющихся следов грязи.

Поверхности со старыми красками на основе синтетических смол: если обладают хорошим сцеплением с поверхностью, то очистить сухим или влажным способом, в противном случае удалить старую окраску и помыть водой.

Поверхности на силикатной или известковой основе: полностью удалить и промыть водой, если на основе извести. В случае силикатов оценить качество сцепления, зачистить щеткой и промыть.

Подготовленные поверхности должны быть обработаны кистью одним или двумя слоями ПРАЙМЕР АКРИЛИКО Д1, разбавленным водой в соотношении 1:1 или 2:1, в зависимости от впитываемости поверхности. В случае недостаточно качественной подложки и по выровненным внутренним поверхностям нанести предварительный слой продукта, разбавленного в соотношении 2:1 или 1:1, в зависимости от впитываемости поверхности.

ОТДЕЛКА

Нанести один или два слоя финишной отделки в зависимости от выбранного продукта.

* КОЛЕРУЕМЫЙ колеровочной системой серии «1102» и «700». Рекомендуется использовать то же количество красителя, которое указано в формуле цвета финишной отделки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не наносить в условиях повышенной влажности, при температуре поверхности и продукта ниже +5 гр.С. Не наносить на теплые или на обращенные к солнцу поверхности. Хранить банку в закрытом виде при температуре от +5°С. до +35°С. После разбавления и во время нанесения рекомендуется тщательно перемешивать, контролируя отсутствие осадка в банке.

ОСНОВНЫЕ ОПИСАНИЯ ХАРАКТЕРНЫ В УСЛОВИИ 20°С И 70% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ

Теоретический расход в один слой м ² /л		Растворитель		Очистка инструмента		Нанесение валиком	
10-12		Вода		вода		50-100	
Внешний вид и отделка		Высыхание от пыли		Удельный вес кг/л		Нанесение кистью	
матовый		30' - 60'		1,15 ± 0,05	1 Kg	50-100	
Цвета		Высыхание на отлип		Твердых веществ на объем		Нанесение шпателем	
Белый, Колорпро		2-3 часа		25 ± 1	%	=	
Наружное/внутреннее использование		Полное высыхание		Вязкость		Нанесение пульверизатором	
Да/Да		24 часа		6000±10%	S	Не рекомендуется	
Срок годности продукта 4 года		Возможность повторной покраски		Температура воспламенения			
		12 часов		=			

Поскольку на условия и способ использования могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы контроля изготовителя, Фирма отклоняет любую ответственность за результаты.

Фирма «J COLORS S.p.A.»

Улица Сеттембрини, 39 - 20020 Лаинатэ (МИ) - Италия - Тел. ++ 39 02 937541 - Факс ++ 39 02 9374114-www.rossetti vernici.it
ИЗДАНИЕ 12/2011