

**PLASTICO AL QUARZO**  
**ПЛАСТИКО АЛ КВАРЦО**  
**Среднезернистое пластиковое покрытие.**

**H-07**



**ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

Среднезернистое пластиковое покрытие, имеющее кроющие и заполняющие свойства, которые позволяют с успехом применять его для любых очень грубых и необработанных поверхностей. На основе винилверсатических сополимеров, высокостойких пигментов и обработанного кварца.

Особый состав придает покрытию паропроницаемость, придавая ему в то же время очень высокую стойкость к разрушающему действию атмосферных факторов.

**ЦИКЛЫ НАНЕСЕНИЯ:**

**ПОДГОТОВКА ПОДЛОЖКИ:**

**Гражданская штукатурка:** Дать выстояться, очистить от грязевых пятен.

**Краски и лаки в дисперсии:** Если они имеют хорошее сцепление, очистить сухим или влажным способом, в противном случае полностью удалить состав, промыть поверхность водой.

**Краски на основе извести или силикатов:** Полностью удалить, обеспылить поверхность.

**Поверхности, пораженные плесенью:** после очистки поверхности дезинфицировать ее РИЗАНА ДИЗИНФЕТАНТЕ, техническая аннотация E-03. Регистрационный номер Министерства здравоохранения 11548. Оставить до полного высыхания.

Внутреннюю шпатлевку осуществлять РОСТУККО ИН ПАСТА или ИН ПОЛВЕРЕ, внешнюю - СТУККО ЧЕМЕНТИЦИО или ФОНДО А РАЗАРЕ, технические аннотации D-15,17,19,21.

**Нанести один слой изолирующего состава,** заботясь о том, чтобы был выбран состав, подходящий для соответствующего вида подложки: АКРИЛВЛОК, ВЛОККАМУРО, ИМПРИМИТОРЕ ИНКОЛОРЕ, ИМППРИМИТОРЕ ПИГМЕНТАТО, РОНТЭ ДИ АНКОРАДЖИО, технические аннотации D-01,03,07,09,05. Для сухих смесей наносить изоляцию в один слой на непахнущий растворитель ПОНТЭ ДИ АНКОРАДЖИО, техническая аннотация D-05.

**ОТДЕЛКА**

Дать полностью высохнуть, нанести в два слоя ПЛАСТИКО АЛ КВАРЦО с интервалом 6-8 часов, между слоями.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Не наносить по теплым или обращенным к солнцу поверхностям. Не наносить при температуре воздуха, поверхности и состава ниже + 5° С. Укрывать от дождя в течение 2-3 дней. Хранить в плотно закрытых банках при температуре выше +5° С.

**ПОЗИЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ:**

Нанесение ПЛАСТИКО АЛ КВАРЦО – среднезернистого пластикового покрытия на основе винилверсатических полимеров, очищенных пигментов и кварцев по надлежащим образом подготовленным поверхностям.

**ОСНОВНЫЕ ОПИСАНИЯ ХАРАКТЕРНЫ В УСЛОВИИ 20° С И 70% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ**

|                                                    |  |                                |  |                           |  |                                               |  |
|----------------------------------------------------|--|--------------------------------|--|---------------------------|--|-----------------------------------------------|--|
| Теоретический расход в один слой м <sup>2</sup> /л |  | Растворитель                   |  | Очистка инструмента       |  | Нанесение валиком                             |  |
| 2-5                                                |  | вода                           |  | вода                      |  | 15%-20% вода                                  |  |
| Внешний вид и отделка                              |  | Высыхание от пыли              |  | Удельный вес кг/л         |  | Нанесение кистью                              |  |
| матовый                                            |  | =                              |  | 1.59                      |  | 20%-30% вода                                  |  |
| Цвета                                              |  | Высыхание на отлип             |  | Твердых веществ на объем  |  | Нанесение шпателем                            |  |
| Белый и COLORPRO                                   |  | 3-4 часа                       |  | =                         |  | =                                             |  |
| Наружное/внутреннее использование                  |  | Полное высыхание               |  | Вязкость                  |  | Нанесение пульверизатором                     |  |
| ДА/Да                                              |  | 24 ЧАСА                        |  | 32000 спз                 |  | 30% вода                                      |  |
| Срок годности продукта 4 года                      |  | Возможность повторной покраски |  | Температура воспламенения |  | Диаметр сопла 1.9-2,2 мм<br>Давление 3-4 атм. |  |
|                                                    |  | 6-8 ЧАСОВ                      |  | =                         |  |                                               |  |

Поскольку на условия и способ использования могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы контроля изготовителя, Фирма отклоняет любую ответственность за результаты.

**Фирма «J COLORS S.p.A.»**

Улица Сеттембрини, 39 - 20020 Лаинатэ (МИ) - Италия - Тел. ++ 39 02 937541 - Факс ++ 39 02 9374114

ИЗДАНИЕ 12/2011