

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Мелкозернистое пластиковое покрытие с эффектом "под корку" для внутренних работ на основе стирол - акриловой смолы в дисперсии, отборных пигментов и кварцевой муки.

ЦИКЛЫ НАНЕСЕНИЯ:

ПОДГОТОВКА ПОДЛОЖКИ:

Гражданская штукатурка: Дать выстояться, очистить от грязевых пятен.

Краски и лаки в дисперсии: Если они имеют хорошее сцепление, очистить сухим или влажным способом, в противном случае полностью удалить состав, промыть поверхность водой.

Краски на основе извести или силикатов: Полностью удалить, обмести поверхность.

Поверхности, пораженные плесенью: после очистки поверхности дезинфицировать ее РИСАНА ДИЗИНФЕТАНТЕ, техническая аннотация Е 03. Регистрационный номер Министерства здравоохранения 11548. Оставить до полного высыхания.

Внутреннюю шпатлевку осуществлять РОСТУККО ИН ПАСТА или ИН ПОЛВЕРЕ, внешнюю - СТУККО ЧЕМЕНТИЦИО или ФОНДО А РАЗАРЕ, технические характеристики D-15,17,19,21.

Нанести один слой изолирующего состава, заботясь о том, чтобы был выбран состав, подходящий для соответствующего вида подложки: АКРИЛВЛОК, ВЛОККАМУРО, ИМПРИМИТОРЕ ИНКОЛОРЕ, ИМППРИМИТОРЕ ПИГМЕНТАТО, РОНТЕ ДИ АНКОРАЖЖИО, технические аннотации D-01,03,07,09,05. Для сухих смесей наносить изоляцию в один слой на непахнущий растворитель ПОНТЕ ДИ АНКОРАДЖИО, техническая аннотация D-05.

ОТДЕЛКА

Нанести один слой БУЧАТО ЛИЦО валиком, с разведением водой на 20-30%, а через 8-9 часов нанести губчатым валиком один слой состава, разбавленного водой на 5-7%.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не наносить по теплым или обращенным к солнцу поверхностям. Не наносить при температуре воздуха, поверхности и состава ниже +5°С. Укрывать от дождя в течение 2-3 дней. Хранить в плотно закрытых банках при температуре выше +5°С.

ПОЗИЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ:

Нанесение БУЧАТО ЛИЦО - шероховатого пластикового покрытия с эффектом "под корку" на основе акриловых полимеров, отборных пигментов и кварцев - по надлежащим образом подготовленным поверхностям.

ОСНОВНЫЕ ОПИСАНИЯ ХАРАКТЕРНЫ В УСЛОВИИ 20°С И 70% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ

Теоретический расход в один слой м ² /л		Растворитель		Очистка инструмента		Нанесение валиком	
4		вода		вода		5-7% вода	
Внешний вид и отделка		Высыхание от пыли		Удельный вес кг/л		Нанесение кистью	
матовый		=		1.7	1 Kg	20-30% вода	
Цвета		Высыхание на отлип		Твердых веществ на объем		Нанесение шпателем	
Белый и колопро		8-9 часов		=		=	
Наружное/внутреннее использование		Полное высыхание		Вязкость		Нанесение пульверизатором	
нет/да		8-9 часов		40000 спз		5% вода	
Срок годности продукта		Возможность повторной покраски		Температура воспламенения		Диаметр сопла 4-5 мм Давление 4-5 атм	
4 года		24 ЧАСА					

Поскольку на условия и способ использования могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы контроля изготовителя, Фирма отклоняет любую ответственность за результаты.

Фирма «J COLORS S.p.A.»

Улица Сеттембрини, 39 - 20020 Лаинатэ (МИЛАН) - Италия - Тел. ++ 39 02 937541 - Факс ++ 39 02 9374114
ИЗДАНИЕ 12/2011