




Краска для декоративных эффектов.

Предельное значение ЕС для этого продукта (кат. BA/h): 200 гр/л (2010).

Максимальное содержание ЛОС в продукте OXID - 50 гр/л.

Тех. описание I-38

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Металлизирующая отделка для декорирования интерьеров, создающая на поверхности необычный «железный» эффект. Может использоваться также и в сочетании с IMPRONTE TOP для получения многочисленных текстурных эффектов.

ЦИКЛ НАНЕСЕНИЯ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Поверхности должны выстояться, быть прочными, чистыми и сухими. В случае необходимости использовать соответствующие продукты для ремонта и/или выравнивания поверхности.

ГРУНТОВОЧНЫЙ СЛОЙ: при окраске новых стеновых поверхностей и/или в случае, если грунтовочный слой неровен или неоднороден, рекомендуется использовать подготовительную грунтовку/пигментированный акриловый фиксатив IMPRONTE BASIC, который проникает во все типы стеновых поверхностей, придает поверхностям равномерную впитывающую способность и обеспечивает отличное сцепление отделочных продуктов в поверхность.

После полного высыхания продукта (12 часов) нанести выбранную текстурную грунтовку.

В случае, если поверхность уже окрашена, и старая краска обладает хорошим сцеплением, нанести непосредственно текстурную грунтовку.

ОТДЕЛКА

Продукт OXID готов к использованию.

Нанести продукт, применяя инструменты и способы нанесения, подходящие для получения желаемого эффекта (см. брошюру и/или карточку цветов).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не наносить при температуре воздуха, поверхности и состава ниже + 5° C. Не наносить на теплые или обращенные к солнцу поверхности и при относительной влажности выше 80%. Хранить в плотно закрытых банках при температуре от +5° C до +35° C.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 20° C И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ 70%

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ТЕОР.РАСХОД НА ОДИН СЛОЙ (м²/л)	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС (кг/л)	ТВЕРДЫХ ВЕЩЕСТВ НА ОБЪЕМ (%)	ВНЕШНИЙ ВИД И ОТДЕЛКА	ЦВЕТА
	10 - 30	1.40	-	МЕТАЛЛИЗИРОВАННЫЙ САТИНИРОВАННЫЙ	КАРТОЧКА ЦВЕТОВ OXID

НАНЕСЕНИЕ	РАСТВОРИТЕЛЬ	ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА	ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ
	ВОДА (ПРОДУКТ ГОТОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ)	ВОДА	БАЛИК IMPRONTE - КИСТЬ KARMA - КИСТЬ STARLIGHT ПОЛУКРУГЛАЯ ГУБКА RIVELA - ШПАТЕЛЬ FLEX

СВОЙСТВА	ВЫСЫХАНИЕ НА ОТЛИП	ПОЛНОЕ ВЫСЫХАНИЕ	ПОВТОРНАЯ ОКРАСКА	НАРУЖНЫЕ/ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ	СРОК ХРАНЕНИЯ
	12 ЧАСОВ	12 ЧАСОВ	12 ЧАСОВ	НЕТ/ДА	12 МЕСЯЦЕВ

Поскольку на условия и способ использования могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы контроля изготовителя, Фирма отклоняет любую ответственность за результаты.

J COLORS S.p.A

Улица Сеттембрини, 39 - 20020 Лаинатэ (МИ) - Италия - Тел. ++ 39 02 937541 - Факс ++ 39 02 9374114 -
www.tattoovernici.it