

HOBBY PRIMER SPECIALE A SOLVENTE **ХОББИ ПРАЙМЕР СПЕЧИАЛЕ А СОЛВЕНТЕ** **Специальный праймер на растворителе.**

A-12



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Антикоррозийный состав, а также база для металла, оцинкованной стали, меди, латуни, легких сплавов, алюминия, чугуна, ПВХ и т.д., на основе модифицированных синтетических смол и отборных пигментов. Обладает исключительной силой сцепления с подложкой, гарантирует сцепление для любого типа отделки, включая нитроэмали, полиуретановые быстрого высыхания.

ЦИКЛЫ НАНЕСЕНИЯ

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Железо и чугун: Тщательно удалить имеющуюся ржавчину и старую отслаивающуюся старую эмаль, обеспылить. Очистить от имеющихся пятен формочной краски или жира тканью, смоченной растворителем, дать полностью высохнуть, зачистить шкуркой и обеспылить.

Оцинкованная сталь: тщательно обезжирить соответствующим растворителем, удалить соли цинка с помощью щетки.

Алюминий или П.В.Х., легкие сплавы, медь, латунь: тщательно обезжирить соответствующими моющими средствами, дать полностью высохнуть, ошкурить и обеспылить.

Нанести один или два слоя **ХОББИ ПРАЙМЕР СПЕЧИАЛЕ А СОЛВЕНТЕ** с интервалом 24 часа между слоями.

ОТДЕЛКА

Наносить желаемую отделку не менее чем через 24 часа для синтетических и не менее чем через 36 часов для нитроэмалей, полиуретановых и быстросыхающих.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не наносить в условиях повышенной влажности, при низких температурах и по поверхностям, находящимся под прямыми солнечными лучами во время проведения работ. Хранить в плотно закрытых перевернутых банках в прохладном помещении и вдали от источников тепла.

ПОЗИЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

Нанесение **ХОББИ ПРАЙМЕР СПЕЧИАЛЕ А СОЛВЕНТЕ** на основе модифицированных акриловых смол для металла, оцинкованной стали, меди, латуни, легких сплавов, алюминия, чугуна, П.В.Х., специально предназначенных, в два слоя по 35 микрон.

ОСНОВНЫЕ ОПИСАНИЯ ХАРАКТЕРНЫ В УСЛОВИИ 20° С И 70% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ

Теоретический расход в один слой м2/л		Растворитель		Очистка инструмента		Нанесение валиком	
12		Быстросохнущий растворитель или синтетический		Синтетический растворитель		10% синтетический растворитель	
Внешний вид и отделка		Не пристаёт пыль		Удельный вес кг/л.		Нанесение кистью	
Матовый		1 час		1,23	1 Kg	10% синтетический растворитель	
Цвета		Высыхание на отлип		Твердых веществ на объем		Нанесение шпателем	
бежевый		3 ЧАСА		35%		=	
Наружн./внутреннее использование		Высыхание на глубину		Вязкость		Воздушный краскопульт	
ДА/ДА		24 ЧАСА		180" ФОРД 4		20% синтетический растворитель	
=		Возможность повторной покраски		Точка воспламенения		ДИАМЕТР СОПЛА 1,7мм. ДАВЛЕНИЕМ 2,5 Атм.	
		24 ЧАСА		23°С			

Поскольку на условия и способ использования могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы контроля изготовителя, Фирма отклоняет любую ответственность за результаты.

Фирма «J COLORS S.p.A.»

Улица Сеттембрини, 39 - 20020 Лаинатэ (МИ) - Италия - Тел. ++ 39 02 937541 - Факс ++ 39 02 9374114

ИЗДАНИЕ 12/2006