

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Антикоррозионная эмаль на основе алкидных уретановых смол и слюдяного оксида железа, перламутровых пигментов, характеризованная отличительной водоотталкивающей способностью. Гарантирует высокую стойкость к повреждению металлических поверхностей, придавая при этом красивый перламутровый эффект также с особенно насыщенными цветами.

Отличная устойчивость к сухому жару до 170°C.

ЦИКЛ НАНЕСЕНИЯ

Подготовка поверхностей

Новое железо: удалить жирные или масляные пятна соответствующим растворителем.

Старое железо: удалить имеющуюся отслоившуюся краску, удалить ржавчину подходящим шпателем или наждачной бумагой.

Оцинкованный лист: очистить подходящими средствами, зачистить и нанести один слой **ХОББИ ПРАЙМЕР СПЕЧАИАЛЕ А СОЛВЕНТЕ**, техническая аннотация A-12.

ПВХ: аккуратно очистить с помощью тряпки и нанести один слой **ХОББИ ПРАЙМЕР СПЕЧАИАЛЕ А СОЛВЕНТЕ**, техническая аннотация A-12.

Дерево: очистить имеющиеся следы старой краски, заделать отверстия с помощью **РОСТУККО** и оставить высыхать как минимум на 24 часа, перед тем как зачистить. Нанести один или два слоя **ЧЕТЕТЕКС**, техническая аннотация A-19, для внутренних работ, или **АНДЕРФЛЕКС** для наружных работ с интервалом не менее 24 часов.

По каждой грунтовке консультироваться с соответствующей технической характеристикой.

ОТДЕЛКА: нанести два слоя средства **МЕТАЛРАСТ БАЗЕ ИРИДЕШЕНТЕ**, 35 микрон на каждый слой с промежутком не менее 24 часов между слоями.

Продукт, в зависимости от структуры подложки может быть нанесен в один слой, толщиной в 75 микрон сухой пленки, как и при разбавлении, так и при полном цикле нанесения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не наносить при повышенной влажности, низкой температуре или на поверхности, подверженной солнечным лучам во время нанесения. Хранить хорошо закрытую и перевернутую банку в прохладном месте, вдали от источников тепла.

ПОЗИЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

Нанесение двух слоев толщиной 35 микрон каждый **МЕТАЛРАСТ БАЗЕ ИРИДЕШЕНТЕ** на обработанные подходящим образом поверхности.

ОСНОВНЫЕ ОПИСАНИЯ ХАРАКТЕРНЫ В УСЛОВИИ 20° С И 70% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ

Рекомендуемый расход на кв.м		Разбавитель		Очистка инструмента		Нанесение валиком	
15		Скипидар		Синтетический растворитель, скипидар		0-5%	
Внешний вид и отделка		Не пристает пыль		Удельный вес кг/л.		Нанесение кистью	
Шершавый, Крупно и Мелко зернистый		1 час		1,3		0-5%	
Цвета		Сухой на ощупь через		Твердые по весу		Нанесение шпателем	
Карточка цветов и Колорпро		6-8 часов		52+/-1		=	
Наружн./внутреннее использование		Полностью сухой через		Вязкость		Воздушный краскопульт	
ДА/ДА		18-24 часа		90-100 К.У.		15%-20%	
=		Возможность повторной покраски		Точка воспламенение		ДИАМ. СОПЛА - 1,5 -1,7 мм ДАВЛ. 2 -2.5	
		24 часа		35°C			

Поскольку на условия и способ использования могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы контроля изготовителя, Фирма отклоняет любую ответственность за результаты.

Фирма «J COLORS S.p.A.»

Улица Сеттембрини, 39 - 20020 Лаинатэ (МИ) - Италия - Тел. ++ 39 02 937541 - Факс ++ 39 02 9374114

ИЗДАНИЕ 12/2006