

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Изолирующий фиксатив для стен на основе специальной акриловой смолы с высокой проникающей способностью, идеальный для старых и новых стеновых поверхностей при проведении как внутренних, так и наружных работ. Хорошая проникающая способность, неомыляемый. Образует мост идеального сцепления между минеральными подложками и отделками. Выравнивает поглощение.

ЦИКЛЫ НАНЕСЕНИЯ:

ПОДГОТОВКА ПОДЛОЖКИ

Гражданская штукатурка

Дать выстояться, очистить от грязевых пятен.

Краски и лаки в дисперсии: Если они имеют хорошее сцепление, очистить сухим или влажным способом, в противном случае полностью удалить состав, промыть поверхность водой.

Краски на основе извести или силикатов: Полностью удалить, обмести поверхность.

Поверхности, пораженные плесенью: после очистки поверхности дезинфицировать ее РИЗАНА ДИЗИНФЕТАНТЕ, техническая аннотация E-03. Регистрационный номер Министерства здравоохранения 11548. Оставить до полного высыхания. Внутреннюю шпатлевку осуществлять РОСТУККО ИН ПАСТА или ИН ПОЛВЕРЕ, внешнюю - СТУККО ЧЕМЕНТИЦИО или ФОНДО А РАЗАРЕ, технические аннотации D-15,17, 19, 21. Нанести один слой БЛОККАМУРО, разбавленного водой, в соотношении 1:3 – 1:5 по объему, в зависимости от вида подложки. Через 6-8 часов приступить к нанесению выбранного вида отделки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Хранить при температуре выше +5 °C в плотно закрытой банке вдали от тепла. Не наносить по теплым или обращенным к солнцу поверхностям. Не наносить при температуре воздуха и поверхности ниже + 5 °C.

ПОЗИЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

Нанесение фиксатива БЛОККАМУРО на основе акриловой смолы. Наносится кистью при разведении водой в соотношении 1:3 – 1:5 по объему, в зависимости от вида подложки.

ОСНОВНЫЕ ОПИСАНИЯ ХАРАКТЕРНЫ В УСЛОВИИ 20° C И 70% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ

Теоретический расход в один слой м ² /л		Растворитель		Очистка инструмента		Нанесение валиком	
50		вода		вода		1:3-1:5 вода	
Внешний вид и отделка		Высыхание от пыли		Удельный вес кг/л		Нанесение кистью	
прозрачный		=		1		1:3-1:5 вода	
Цвета		Высыхание на отлип		Твердых веществ на объем		Нанесение шпателем	
бесцветный		6-8 часов		=		=	
Наружное/внутреннее использование		Полное высыхание		Вязкость		Нанесение пульверизатором	
Да/Да		12 часов		100 спз			
=		Возможность повторной покраски		Температура воспламенения		=	
		6-8 часов		=			

Поскольку на условия и способ использования могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы контроля изготовителя, Фирма отклоняет любую ответственность за результаты.

Фирма «J COLORS S.p.A.»

Улица Сеттембрини, 39 - 20020 Лаинатэ (МИ) - Италия - Тел. ++ 39 02 937541 - Факс ++ 39 02 9374114

ИЗДАНИЕ 12/2006