

**ACRILBLOK
АКРИЛБЛОК**
Фиксатив и закрепитель для штукатурки.

D-03



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Изолирующий фиксатив для стен на основе специальной винилверсатической смолы, идеальный для старых и новых стеновых поверхностей при проведении внутренних работ. Хорошая проникающая способность, неомыляемый. Образует мост идеального сцепления между минеральными подложками и отделками. Выравнивает поглощение.

ЦИКЛЫ НАНЕСЕНИЯ:

ПОДГОТОВКА ПОДЛОЖКИ

Гражданская штукатурка

Дать выстояться, очистить от грязевых пятен.

Краски и лаки в дисперсии: Если они имеют хорошее сцепление, очистить сухим или влажным способом, в противном случае полностью удалить состав, промыть поверхность водой.

Краски на основе извести или силикатов: Полностью удалить, обмести поверхность.

Поверхности, пораженные плесенью: после очистки поверхности дезинфицировать ее с помощью РИЗНА ДИЗИНФЕТАНТЕ, техническая аннотация E 03. Регистрационный номер Министерства здравоохранения 11548. Оставить до полного высыхания. Штукатурить РОСТУККО ИН ПАСТА или ИН ПОЛВЕРЕ, технические аннотации D-15,17.

Нанести один слой АКРИЛБЛОК, разбавленного водой в соотношении 1:5 по объему. Через 8-10 часов приступить к нанесению выбранного вида отделки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Хранить при температуре выше +5 °C в плотно закрытой банке вдали от тепла. Не наносить по теплым или обращенным к солнцу поверхностям. Не наносить при температуре воздуха и поверхности ниже + 5 °C.

ПОЗИЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

Нанесение фиксатива АКРИЛБЛОК на основе виниловой смолы. Наносится кистью при разведении водой в соотношении 1:5 по объему, в зависимости от вида подложки.

ОСНОВНЫЕ ОПИСАНИЯ ХАРАКТЕРНЫ В УСЛОВИИ 20° C И 70% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ

Теоретический расход в один слой м ² /л		Растворитель		Очистка инструмента		Нанесение валиком	
50		вода		вода		1:5 вода	
Внешний вид и отделка		Высыхание от пыли		Удельный вес кг/л		Нанесение кистью	
прозрачный		=		1		1:5 вода	
Цвета		Высыхание на отлип		Твердых веществ на объем		Нанесение шпателем	
бесцветный		5-6 часов		=		=	
Наружное/внутреннее использование		Полное высыхание		Вязкость		Нанесение пульверизатором	
Нет/Да		12 часов		200 спз			
=		Возможность повторной покраски		Температура воспламенения		=	
		8-10 часов		=			

Поскольку на условия и способ использования могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы контроля изготовителя, Фирма отклоняет любую ответственность за результаты.

Фирма «J COLORS S.p.A.»

Улица Сеттембрини, 39 - 20020 Лаинатэ (МИ) - Италия - Тел. ++ 39 02 937541 - Факс ++ 39 02 9374114

ИЗДАНИЕ 12/2006