

IDROREPELENTE A
ИДРОРЕПЕЛЛЕНТЕ А
Силиконовый пропитывающий состав на воде.

G-23



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Метилсиликоновый пропитывающий состав на воде, обладающий высокой водоотталкивающей способностью, идеальный для защиты необлицованных стеновых поверхностей, кирпича, природного камня, бетона, не изменяющий их натуральных эстетических и дышащих свойств.

ЦИКЛЫ НАНЕСЕНИЯ:

ПОДГОТОВКА ПОДЛОЖКИ:

Гражданская штукатурка: Дать выстояться, очистить от грязевых пятен.

Краски и лаки в дисперсии: Если они имеют хорошее сцепление, очистить сухим или влажным способом, в противном случае полностью удалить состав, промыть поверхность водой.

Наружные стены: очистить от грязевых пятен.

ОТДЕЛКА

Может наноситься кистью, валиком или распылителем. Нанести один слой ИДРОРЕПЕЛЛЕНТЕ А, разведенного с водой в соотношении 1:5 по объему.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не наносить по теплым или обращенным к солнцу поверхностям.

Не наносить при температуре воздуха, поверхности и состава ниже + 5°C. Укрывать от дождя не менее двух-трех дней. Хранить в плотно закрытых банках при температуре выше + 5 °C.

ПОЗИЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ:

Нанесение одного слоя ИДРОРЕПЕЛЛЕНТЕ А – метилсиликонового пропитывающего (импрегнирующего) состава на воде с повышенной паропроницаемостью – по надлежащим образом, подготовленным основаниям.

ОСНОВНЫЕ ОПИСАНИЯ ХАРАКТЕРНЫ В УСЛОВИИ 20°С И 70% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ

Теоретический расход в один слой м²/л		Растворитель		Очистка инструмента		Нанесение валиком	
20		вода		вода		Вода 1: 5	
Внешний вид и отделка		Высыхание от пыли		Удельный вес кг/л		Нанесение кистью	
Прозрачный		=		1	1 Kg	Вода 1: 5	
Цвета		Высыхание на отлип		Твердых веществ на объем		Нанесение шпателем	
Бесцветный.		3-4 часа		=		=	
Наружное/внутреннее использование		Полное высыхание		Вязкость		Нанесение пульверизатором	
Да/Да		8 часов		35 спз		Вода 1: 5	
=		Возможность повторной покраски		Температура воспламенения		Диаметр сопла 1,5-1,7 мм Давление 2,5 атм.	
		8 ЧАСОВ		=			

Поскольку на условия и способ использования могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы контроля изготовителя, Фирма отклоняет любую ответственность за результаты.

Фирма «J COLORS S.p.A.»

Улица Сеттембрини, 39 - 20020 Лаинатэ (МИ) - Италия - Тел. ++ 39 02 937541 - Факс ++ 39 02 9374114

ИЗДАНИЕ 12/2006