

PITTURA AL SILICATO FINE A1 ПИТТУРА АЛ СИЛИКАТО ФИНЕ А1

L-18

Краска на силикатах.

Абсорбция воды **W24**: 0.416 Kg/mq.√h

толщина воздуха эквивалентна **Sd**: 0.013 m

Проницаемость паров **V**: 67.2 g/mq.h

Коэффициент проницаемости паров **μ** : 56

Все характеристики **Питтура ал Силикато широко подходят для нормы DIN 4108.3** , которая устанавливает:
W24 < 0.5; Sd < 2 m; W24 x Sd < 0.1

Цикл нанесения

Подходящая штукатурка:

(новые, выдержанные, сухие и чистые)

-Штукатурка на воздушной извести

-Штукатурка на гидравлической извести

-Штукатурка на цементной извести

- Бетонные штукатурки

Штукатурки на гипсовой базе не считаются подходящими

Подготовка поверхностей

-**Подходящие поверхности** – нанести один слой вручную кистью **Хобби Фиссативо – Дилуенте ал Силикато** разбавленное ½ водой .

- **Поверхности со структурными или абсорбционными неравномерностью** : нанести один слой **Хобби Фиссативо – Дилуенте ал Силикато разбавленный 1:2 с водой**; после высыхания нанести один слой **Хобби фондо Риеспитиво ал Силикато** (см. соответствующие технические характеристики)

. **Поверхности со старыми красками** : удалить старую краску , избегая применения растворителей.

. **Железобетон** : напоминаем Вам, что несмотря на хорошую адгезию , все покрытия на силикатах , по причине их большой проницаемости и к CO₂, не могут заблокировать или замедлить эффективным образом карбонизацию цемента и ржавление железа арматуры.

Нанесение

Нанести **Хобби Питтура ал силикато фине А1 «силанизата»** Предпочтительнее кистью или валиком в два слоя , разбавляя 20% max. Дионизированной водой или соответствующим **Хобби Фиссативо – Дилуенте ал Силикато** .

Внимание

Не наносить при температуре воздуха , поверхности или продукта ниже +5°C. Кроме этого, не применять на горячих поверхностях , выставленных на солнце или при относительной влажности воздуха 80%. Сохранять продукт в хорошо

Теоретический расход В один слой м2/л		Растворитель		Способ мытья инструмента		Нанесение валиком	
10-14		вода		Вода		Да	
Внешний вид отделки		Высыхание от пыли		Удельный вес кг/л		Нанесение кистью	
матовый		=		1.46		Да (рекомендуется)	
Цвета		Высыхание на отлип		Твердых веществ на объем		Нанесение шпателем	
Белый и по Колорпро		5 часов		38.7 %		нет	
Наружная/внутренняя отделка		Высыхание на глубину		Вязкость		Нанесение краскопульт	
Да/ДА		12 часов		=		Нет	
=		Возможность повторной покраски		Температура воспламенения		=	
		12 часов		==			

Ввиду того, что условия нанесения красок могут быть вне контроля производителя, производитель не несет ответственность за результаты, полученные при этих условиях.

Фирма «J COLORS S.p.A.»

Улица Сеттембрини, 39 - 20020 Лаинатэ (МИ) - Италия - Тел. ++ 39 02 937541 - Факс ++ 39 02 9374114

ИЗДАНИЕ 3/99