

PITTURA AL SILICATO MEDIO A2 ПИТТУРА АЛ СИЛИКАТО МЕДИО А2

L-19

Краска на силикатах.

Абсорбция воды **W24**: 0.475 Kg/mq.√h

толщина воздуха эквивалентна **Sd**: 0.012 m

Проницаемость паров **V**: 65 g/mq.h

Коэффициент проницаемости паров **μ** : 52

Все характеристики **Pittura al Silicato** широко подходят для нормы DIN 4108.3 , которая устанавливает:
W24 < 0.5; Sd < 2 m; W24 x Sd < 0.1

Цикл нанесения

Подходящая штукатурка:

(новые, выдержанные, сухие и чистые)

- Штукатурка на воздушной извести

-Штукатурка на гидравлической извести

-Штукатурка на цементной извести

- Бетонные штукатурки

Штукатурки на гипсовой базе не считаются подходящими

Подготовка поверхностей

-**Подходящие поверхности** – нанести один слой кистью **Хобби Фиссативо – Дилуенте ал Силикато** разбавленное 1:2 водой .

- **Поверхности со структурными или абсорбционными неравномерностью** : нанести один слой **Хобби Фиссативо – Дилуенте ал Силикато** разбавленный 1:2 с водой; после высыхания нанести один слой **Хобби фондо Риемпитиво Пигментато ал Силикато** (см. соответствующие технические характеристики)

. **Поверхности со старыми красками** : удалить старую краску , избегая применения растворителей.

. **Железобетон** : напоминаем Вам, что несмотря на хорошую адгезию , все покрытия на силикатах , по причине их большой проницаемости и к CO₂, не могут заблокировать или замедлить эффективным образом карбонизацию цемента и ржавление железа арматуры.

Нанесение

Нанести **Хобби Питтура ал Силикато Медо А 2 «силанизата»** Предпочтительнее кистью или валиком в два слоя , разбавляя 20% max. Дионизированной водой или соответствующим **Хобби Фиссативо – Дилуенте ал Силикато**.

Внимание!

Не наносить при температуре воздуха, поверхности или продукта ниже +5°C. Кроме этого, не применять на горячих поверхностях, выставленных на солнце или при относительной влажности воздуха 80%. Сохранять продукт в хорошо закрытых банках при температуре +5°C/+35°C.

Теоретический расход в один слой м ² /л		Растворитель		Очистка инструмента		Нанесение валиком	
8-12		вода		вода		да	
Внешний вид и отделка		Высыхание от пыли		Удельный вес кг/л		Нанесение кистью	
матовый		=		1,6		Да (рекомендуется)	
Цвета		Высыхание на отлив		Твердых веществ на объем		Нанесение шпателем	
белый и COLORPRO		5 часов		41,2%		нет	
Наружное/внутреннее использование		Полное высыхание		Вязкость		Нанесение пульверизатором	
Да/Да		12 часов		=		нет	
=		Возможность повторной покраски		Температура воспламенения		=	
		12 часов		=			

Поскольку на условия и способ использования могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы контроля изготовителя, Фирма отклоняет любую ответственность за результаты.

Фирма «J COLORS S.p.A.»

Улица Сеттембрини, 39 - 20020 Лаинатэ (МИ) - Италия - Тел. ++ 39 02 937541 - Факс ++ 39 02 9374114

ИЗДАНИЕ 3/99