

RIVESTIMENTO AL SILICATO MEDIO V3 РИВЕСТИМЕНТО АЛ СИЛИКАТО МЕДИО В3

L-25

Покрытие на силикатах с гранулометрией 1.2 mm.

Минеральное покрытие средней структуры для декорирования наружных фасадов.

Цикл нанесения

Подходящая штукатурка:

(новые, выдержанные, сухие и чистые)

- Штукатурка на воздушной извести

-Штукатурка га гидравлической извести

-Штукатурка на цементной извести

- Бетонные штукатурки

Штукатурки на гипсовой базе не считаются подходящими

Подготовка поверхностей

-**Подходящие поверхности** – нанести один слой вручную кистью **Хобби Фиссативо Дилуенте ал Силикато** разбавленное 1:2 водой .

- **Поверхности со структурными или абсорбционными неравномерностью** : нанести один слой **Хобби Фиссативо Дилуенте ал Силикато разбавленный 1:2 с водой**; после высыхания нанести один слой **Хобби Фондо Риемпитиво ал Силикато** (см. соответствующие технические характеристики) в случае сильных структурных неравномерностей, нужен первый слой выравнивания **Хобби Ривестименто ал Силикато В1**.

. **Поверхности со старыми красками** : удалить старую краску , избегая применения растворителей и нанести один слой **Хобби Фиссативо Дилуенте ал Силикато разбавленное 1:2 водой** .

. **Железобетон** : напоминаем Вам, что несмотря на хорошую адгезию , все покрытия на силикатах , по причине их большой проницаемости и к CO₂, не могут заблокировать или замедлить эффективным образом карбонизацию цемента и ржавление железа арматуры.

Нанесение

Нанести **Хобби Ривестименто ал Силикато Медо В3 «Силанизато»** шпателем из нержавеющей стали . Сразу после распределения материала выровнять поверхность тем же шпателем.

После нанесения предохранять поверхность в течение 24 часов.

Внимание!

Не наносить при температуре воздуха , поверхности или продукта ниже +5°C. Кроме этого, не применять на горячих поверхностях , выставленных на солнце или при относительной влажности воздуха 80%. Сохранять продукт в хорошо закрытых банках при температуре +5°C/+35°C.

Теоретический расход В один слой м2/л		Растворитель		Способ мытья инструмента		Нанесение валиком	
0,9-1,2		вода		Вода		нет	
Внешний вид отделки		Высыхание от пыли		Удельный вес кг/л		Нанесение кистью	
матовый		=		1.8		нет	
Цвета		Высыхание на отлип		Твердых веществ на объем		Нанесение шпателем	
Белый и по Колорпро		5 часов		53,6%		да	
Наружная/внутренняя отделка		Высыхание на глубину		Вязкость		Нанесение краскопультом	
Да/ДА		12 часов		=		Нет	
=		Возможность повторной покраски		Температура воспламенения		=	
		12 часов		==			

Ввиду того, что условия нанесения красок могут быть вне контроля производителя, производитель не несет ответственность за результаты, полученные при этих условиях.

Фирма «J COLORS S.p.A.»

Улица Сеттембрини, 39 - 20020 Лаинатэ (МИ) - Италия - Тел. ++ 39 02 937541 - Факс ++ 39 02 9374114

ИЗДАНИЕ 3/99