

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Покрытие на основе акрилсилоксановых смол, с добавлением не сфероидального мраморного зерна, размером от 0,7 мм до 1 мм.

Высокая водонепроницаемость и хорошая паропроницаемость позволяют из этого толстого покрытия сделать идеальную отделку старых и новых стеновых покрытий.

При нанесение одного слоя может быть использован как альтернатива РАЗАНТЕ МИНЕРАЛЕ для выравнивания дефектов поверхностей, образованных на старой краске или пластике.

Впитываемость водой W 24: 0.5

DIN 52617

Плотность воздушного эквивалента Sd. 0.1

DIN 18550

W24 x Sd:0.005

DIN 18550 (W24 x Sd<0,1)

ЦИКЛЫ НАНЕСЕНИЯ:

Минеральные и синтетические продукты наносить на новые поверхности, выдержанные не менее 4 недель. Очистить и обеспылить поверхность. Для подготовки поверхности нанести в один слой ИМПРЕНЬАНТЕ СИЛОССАНИКО, техническая аннотация L-14,13, на водной основе или ИЗОЛАНТЕ СИЛОССАНИКО на основе растворителя, что способствует немедленному проникновению в глубь поверхности, улучшению водоотталкивающей способности, затвердеванию.

На пористые или гладкие, или плохо впитывающие поверхности рекомендуется нанести один слой ПИТТУРА АКРИЛСИЛОССАНИКА этого же цвета (разбавленного на 5-10% больше рекомендуемого).

ОТДЕЛКА

Наносить РИВЕСТИМЕНТО АКРИЛСИЛОССАНИКО МЕДИО металлическим или пластмассовым шпателем, равномерно распределяя по все поверхности. Для достижения желаемого эффекта по еще влажному продукту работать круговыми движениями пластмассовым шпателем или затиркой с мелкопористой губкой. Использовать продукт из одной партии товара.

ВНИМАНИЕ!

Наносить на высушенные и выстоявшиеся поверхности, избегая попадания прямых солнечных лучей, сильного ветра, при температуре ниже 5°C и выше 30-35°C, при относительной влажности не выше 80%. Способность к отмыванию всех лакокрасочных продуктов на смоляной эмульсии составляет 15 дней в нормальных условиях. Следовательно, укрывать от дождя в течение нескольких дней.

ПОЗИЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

ОСНОВНЫЕ ОПИСАНИЯ ХАРАКТЕРНЫ В УСЛОВИИ 20°C И 70% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ

Теоретический расход в один слой м ² /л		Растворитель		Очистка инструмента		Нанесение валиком	
1.25-0.85		ВОДА		ВОДА		=	
Внешний вид и отделка		Не пристаёт пыль		Удельный вес кг/л		Нанесение кистью	
Матово-рустованный		=		1,75		=	
Цвета		Высыхание на отлип		Твердых веществ на объем		Нанесение шпателем	
БЕЛЫЙ и по выбору		6 часов		83%		Металлическим, пластмассовым шпателем, губковой затиркой	
Наружное/внутреннее использование		Высыхание на глубину		Вязкость		Нанесение пульверизатором	
ДА/ДА		24		=		=	
=		Возможность повторной покраски		Точка воспламенения		Расфасовка 15литров = 26,250 кг	
		Да, после специальной подготовки		=			

Поскольку на условия и способ использования могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы контроля изготовителя, Фирма отклоняет любую ответственность за результаты.

Фирма «J COLORS S.p.A.»

Улица Сеттембрини, 39 - 20020 Лаинатэ (МИ) - Италия - Тел. ++ 39 02 937541 - Факс ++ 39 02 9374114

ИЗДАНИЕ 02/2003