

PITTURA SILOSSANICA RIEMPITIVA
ПИТТУРА СИЛОССАНИКА РИЕМПИТИВА
Краска на основе чистой силикоановой смолы.

L-31



Краска для внешних стеновых поверхностей с минеральной подложкой
 Предельное значение ЕС для этого продукта (cat. BA/c): 75 г/л (2007)/ 40 г/л (2010)
 Продукт Питтура Силоссаника Риеспитива содержит максимум 2 г/л ЛОС

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Высококачественная краска для внешних и внутренних работ, полученная из чистой силикоановой смолы. Обладает высокой паропроницаемостью, водоотталкивающими свойствами и устойчивостью к атмосферному воздействию. Не закупоривает поры стен, не изменяет их испаряемость. Благодаря повышенному содержанию силикоановой смолы, образует эффективный барьер против дождя. Обладает отличной укрывающей и заполняющей способностью.

Устойчивость к влажному абразивному истиранию методом Уникум № 1005: > 10000 циклов

Поглощение влаги (W24) 0,06 кг/ кв.м. h

Устойчивость к диффузии пара (СД) 0,07 м

Значения W 24, СД относятся к полному циклу, состоящему из одного слоя грунтовки и двух слоев краски.

ЦИКЛЫ НАНЕСЕНИЯ:

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхности с выцветами и налетом должны быть восстановлены. Заштукатурить присутствующие отверстия или трещины с помощью РАЗАНТЕ МИНЕРАЛЕ или РАЗАНТЕ МИНЕРАЛЕ ФРАТАЦЦАБИЛЕ. Оставить до полного высыхания, если необходимо зачистить шкуркой и удалить пыль.

Железобетон: обработать поверхность одним или несколькими слоями ИЗОЛАНТЕ СИЛОССАНИКО А СОЛВЕНТЕ или ПОНТЭ ДИ АНКОРАДЖИО.

Необработанные штукатурки:

а) в хорошем состоянии, но сильно впитывающие: нанести один или два слоя ИМПРЕНЬАНТЕ СИЛОССАНИКО АД АКВА.

б) новые, залатанные, старые и раскрошившиеся: нанести один или несколько слоев ИЗОЛАНТЕ СИЛОССАНИКО А СОЛВЕНТЕ, техническая аннотация L-14

Штукатурки, уже обработанные старыми красками:

а) в хорошем состоянии: нанести один слой ИЗОЛАНТЕ СИЛОССАНИКО АД АКВА.

б) в условиях деградации, после реставрационных работ: нанести один или несколько слоев ИЗОЛАНТЕ СИЛОССАНИКО А СОЛВЕНТЕ, техническая аннотация L-14

ОТДЕЛКА

Нанести два слоя ПИТТУРА СИЛОССАНИКА РИЕМПИТИВА с интервалом 12 часов между нанесениями.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Новые штукатурки должны быть выдержаны и высушены, избегая попадания прямых солнечных лучей и сильного ветра. Не наносить в условиях особой влажности, при температуре ниже +5°C и выше +30-35°C, и относительной влажности выше 80%. Боятся мороза. Хранить при температуре выше +5°C. Отделки, выполненные при помощи лакокрасочных продуктов, содержащих в качестве связующих смолы в эмульсии или «минеральные», можно мыть по прошествии 15 дней. Поэтому необходимо обеспечить защиту выполненной отделки в течение нескольких дней во избежание возможного смывания в случае дождя. Указанное время перекрываемости действительно при температуре окружающей среды +20°C и относительной влажности 70%. Определить правильное разбавление в зависимости от различных баз используемого продукта при колеровке.

***Для цветов, полученных из базы DEEP и EXTRA DEEP, разбавление должно быть в пределах 0 - 10% максимум, в объеме, а также в отношении впитываемости поверхности. Перед нанесением рекомендуется произвести пробные выкрасы.**

ПОЗИЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

Силикоановая краска устойчивая к воздействию атмосферных факторов, обладает высокой паропроницаемостью и водоотталкивающей способностью. Имеет матовый вид отделки.

ОСНОВНЫЕ ОПИСАНИЯ ХАРАКТЕРНЫ В УСЛОВИИ 20°С И 70% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ

Теоретический расход в один слой м²/л		Растворитель		Очистка инструмента		Нанесение валиком	
7-8		вода		вода		20% вода, в зависимости от используемой базы	
Внешний вид и отделка		Высыхание от пыли		Удельный вес кг/л		Нанесение кистью	
Матовый, слегка шероховатый		=		1,40±0,02		20% вода, в зависимости от используемой базы	
Цвета		Высыхание на отлип		Твердых веществ на объем		Нанесение шпателем	
белый и COLORSTUDIO		5 часов		47±2		=	
Наружное/внутреннее использование		Полное высыхание		Вязкость		Нанесение пульверизатором	
Да/Да		=		=			
=		Возможность повторной покраски		Температура воспламенения		=	
		Минимум 12 часов		=			

Поскольку на условия и способ использования могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы контроля изготовителя, Фирма отклоняет любую ответственность за результаты.

Фирма «J COLORS S.p.A.»

Улица Сеттембрини, 39 - 20020 Лайнатэ (МИ) - Италия - Тел. ++ 39 02 937541 - Факс ++ 39 02 9374114

ИЗДАНИЕ 09/07