

PINTOCROM ПИНТОКРОМ

Антикоррозионная грунтовка по железу на базе свинцового сурика

A-07



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Антикоррозионная грунтовка на основе свинцового сурика и алкидной смолы в льняном масле с высокой смачивающей способностью, подходит для защиты железных поверхностей.

ЦИКЛЫ НАНЕСЕНИЯ:

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Железо: Тщательно удалить имеющуюся ржавчину и старую отслаивающуюся эмаль, обеспылить, очистить от имеющихся пятен формовочной краски или жира тканью, смоченной растворителем, дать полностью высохнуть, зачистить шкуркой и обеспылить.

Нанести один или два слоя **ПИНТОКРОМ** с интервалом не менее 24 часов, дать полностью высохнуть в течении 24 часов, зачистить шкуркой и обеспылить.

ОТДЕЛКА

Нанести два слоя эмали, каждый с интервалом не менее 24 часов.

ВНИМАНИЕ!

Не наносить в условиях повышенной влажности, при низкой температуре и по поверхностям, обращенным к прямым солнечным лучам во время проведения работ.

Хранить в плотно закрытых перевернутых банках в прохладном помещении вдали от источников тепла.

ПОЗИЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

Нанесение двух слоев по 35 микрон каждый **ПИНТОКРОМ**-антикоррозионной грунтовки на основе алкидной смолы в льняном масле и свинцового сурика по надлежащим образом, подготовленным металлическим поверхностям.

ОСНОВНЫЕ ОПИСАНИЯ ХАРАКТЕРНЫ В УСЛОВИИ 20° С И 70% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ

Теоретический расход в один слой м2/л		Растворитель		Очистка инструмента		Нанесение валиком	
14		УАЙТ-СПИРИТ		УАЙТ-СПИРИТ		30-40% УАЙТ-СПИРИТ	
Внешний вид и отделка		Не пристаёт пыль		Удельный вес кг/л.		Нанесение кистью	
Матовый		2 ЧАСА		1,63		30-40% УАЙТ-СПИРИТ	
Цвета		Высыхание на отлип		Твердых веществ на объем		Нанесение шпателем	
ОРАНЖЕВЫЙ (только для профессионального использования)		6-10 ЧАСОВ		48		=	
Наружн./внутреннее использование		Высыхание на глубину		Вязкость		Воздушный краскопульт	
ДА/ДА		24 ЧАСА		180" FORD 4		30-40% УАЙТ-СПИРИТ	
=		Возможность повторной покраски		Точка воспламенение		ДИАМЕТР СОПЛА 1,7-2 мм. ДАВЛЕНИЕМ 2-2,5 Атм.	
		24 ЧАСА		35 °C			

Поскольку на условия и способ использования могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы контроля изготовителя, Фирма отклоняет любую ответственность за результаты.

Фирма «J COLORS S.p.A.»

Улица Сеттембрини, 39 - 20020 Лаинатэ (МИ) - Италия - Тел. ++ 39 02 937541 - Факс ++ 39 02 9374114

ИЗДАНИЕ 3/99 2301