

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Антикоррозионный специальный подготовительный праймер, особенно рекомендующийся в качестве основания, когда нужно нанести отделочный слой составами, содержащими агрессивные растворители, нитроэмалями и т.д. Продукт быстрого высыхания.

ЦИКЛЫ НАНЕСЕНИЯ:

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Железные: Тщательно удалить имеющуюся ржавчину и старую отслаивающуюся эмаль, обеспылить, очистить от имеющихся пятен формочной краски или жира тканью, смоченной растворителем, дать полностью высохнуть, зачистить шкуркой и обеспылить поверхность.

Нанести два слоя **ФОНДО УНИВЕРСАЛЕ РАПИДА ЕССИКАЦИОНЕ** в течении 8 часов или с интервалом не менее 24 часов, зачистить шкуркой и обеспылить поверхность.

ОТДЕЛКА

Через 24 часа нанести два слоя быстро сохнущей эмали **РАПИДЛЮКС**, техническая аннотация **B13**.

ВНИМАНИЕ!

Не наносить в условиях повышенной влажности, при низкой температуре и по поверхностям, обращенным к солнцу на протяжении всего периода производства работ.

Хранить в плотно закрытых перевернутых банках в прохладном помещении вдали от источника тепла.

ПОЗИЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

Нанесение двух слоев по 35 микрон **ФОНДО А РАПИДА ЕССИКАЦИОНЕ** по надлежащим образом подготовленным металлическим поверхностям.

ОСНОВНЫЕ ОПИСАНИЯ ХАРАКТЕРНЫ В УСЛОВИИ 20°С И 70% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ

Теоретический расход в один слой м ² /л		Растворитель		Очистка инструмента		Нанесение валиком	
10		НИТРО		НИТРО		=	
Внешний вид и отделка		Не пристаёт пыль		Удельный вес кг/л		Нанесение кистью	
МАТОВЫЙ		15 МИНУТ		1,3		=	
Цвета		Высыхание на отлип		Твердых веществ на объем		Нанесение шпателем	
БЕЛЫЙ		30 МИНУТ		45		=	
Наружное/внутреннее использование		Высыхание на глубину		Вязкость		Воздушный краскопульт	
ДА/ДА		24 ЧАСА		180" FORD 4		30-40% НИТРО	
=		Возможность повторной покраски В ТЕЧЕНИИ 8 ЧАСОВ ИЛИ ПОСЛЕ 24 ЧАСОВ		Точка воспламенения		ДИАМЕТР СОПЛА 1,7 мм. ДАВЛЕНИЕМ 2,5 Атм.	
				23 °C			

Поскольку на условия и способ использования могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы контроля изготовителя, Фирма отклоняет любую ответственность за результаты.

Фирма «J COLORS S.p.A.»

Улица Сеттембрини, 39 - 20020 Лаинатэ (МИ) - Италия - Тел. ++ 39 02 937541 - Факс ++ 39 02 9374114

ИЗДАНИЕ 3/99 1110