

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Подходит для любого вида поверхностей.

Синтетическая алкидная с уретановой модификацией эмаль, блестящая, с высокой укрывистостью, обладающая прекрасной растушевываемостью, растяжением, имеющая высокую атмосферостойкость и стойкость к пожелтению. Эмаль особенно рекомендуется для использования в работе профессионалов.

ЦИКЛЫ НАНЕСЕНИЯ

ПОДГОТОВКА ПОДЛОЖКИ

Железные поверхности: Тщательно удалить имеющуюся ржавчину и старую отслаивающуюся эмаль.

При необходимости использовать преобразователь ржавчины **МЕТАЛФИКС**, техническая аннотация A01.

Обеспылить поверхность, очистить от имеющихся пятен формовочной краски или жира тканью, смоченной растворителем.

Дать полностью высохнуть. Зачистить поверхность шкуркой и обеспылить.

Нанести один или два слоя антикоррозийного состава **ГЛАДИУМ**, **ПИНТОКРОМ** или **СУПЕРГЛАДИУМ**, технические аннотации A11, A07, A09.

Дать хорошо высохнуть в течение не менее 24 часов. Зачистить шкуркой и обеспылить поверхность, нанести один или два слоя **УНДЕРФЛЕКС**, техническая аннотация A15.

Оцинкованный лист: Тщательно обезжирить, нанести один слой **МУЛЬТИФОНДО**, техническая аннотация A17.

П.В.Х.: Тщательно обезжирить поверхность, нанести один слой **МУЛЬТИФОНДО**, техническая аннотация A17.

Деревянные поверхности: Зашпатлевать имеющиеся отверстия с помощью **РОСТУККО** или **РОСТУККО ИН ПОЛЬВЕРЕ**, технические аннотации D15, D17, дать высохнуть, зачистить шкуркой и обмести поверхность.

По новым или ранее окрашенным, но плохо сохранившимся деревянным поверхностям нанести один или два слоя **ЧЕТЕТЕКС**, техническая аннотация A19, при осуществлении внутренних работ, или **УНДЕРФЛЕКС**, техническая аннотация A15, при осуществлении наружных работ.

Дать полностью высохнуть в течение не менее 24 часов.

Зачистить шкуркой и обеспылить поверхность.

ОТДЕЛКА

Нанести два слоя **ХОББИ ЛЮКС** с интервалом не менее 24 часов.

ВНИМАНИЕ!

Не наносить в условиях повышенной влажности, при низкой температуре и по поверхностям, во время нанесения находящимся под лучами солнца.

Хранить в плотно закрытых перевернутых банках в прохладном помещении вдали от источников тепла.

ПОЗИЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

Нанесение двух слоев по 35 микрон каждый **ХОББИ ЛЮКС** - эмали на основе модифицированной алкидной смолы и высокоочищенных пигментов - по надлежащим образом подготовленным основаниям.

Рекомендуемый расход на кв.м		Разбавитель		Очиститель оборудования		Нанесение валиком	
14		Уайт-спирт		Уайт-спирт		5-10% Уайт-спирт	
Внешний вид и отделка		Не пристаёт пыль		Удельный вес кг/л.		Нанесение кистью	
перламутровый		2-3 часа		1,18		5-10% Уайт-спирт	
Цвета		Сухой на ощупь через		Твердые по весу		Нанесение шпателем	
Белый, колорпро и по карточке цветов		6-7 часов		56		=	
Наружн./внутреннее использование		Полностью сухой через		Вязкость		Воздушный краскопульт	
ДА/ДА		24 часа		К. У. 85		15-20% Уайт-спирт	
=		Можно наступать		Точка воспламенения		Диаметр сопла -1,5-1,7 мм. Давление – 2 Атм.	
		24 часа		35 градусов			

Поскольку на условия и способ использования могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы контроля изготовителя, Фирма отклоняет любую ответственность за результаты.

Фирма «J COLORS S.p.A.»

Виа Сеттембрини, 39 - 20020 Лаинатэ (МИ) - Италия - Тел. ++ 39 02 937541 - Факс ++ 39 02 9374114

ИЗДАНИЕ 3/ 99 1105