

Силикатный фиксатив на водной основе для подготовки поверхностей в системе Силикатов. Кроме этого, рекомендуется как растворитель **ПИТТУРА АЛ СИЛИКАТО** в случае, если вода для растворения имеет жесткость свыше 20-22 французских градусов или загрязнена минеральными солями.

Цикл нанесения

Подходящая штукатурка :

(новые, выдержанные, сухие и чистые)

- Штукатурка на воздушной извести
- Штукатурка на гидравлической извести
- Штукатурка на цементной извести
- Бетонные штукатурки

Штукатурки на гипсовой базе не считаются подходящими

Подготовка поверхностей

. Поверхности со старыми красками на основе синтетических смол: удалить старую краску , избегая применения растворителей и помыть водой.






. Железобетон : напоминаем Вам, что несмотря на хорошую адгезию , все покрытия на силикатах , по причине их большой проницаемости и к CO₂, не могут заблокировать или замедлить эффективным образом карбонизацию цемента и ржавление железа арматуры.

Нанесение

Поверхности и штукатурки вышеуказанные должны быть обработаны одним слоем , кистью, **Хобби Фиссативо ал Силикато** разбавленному водой в соотношении 1:2.

Предупреждение

Не наносить при температуре воздуха , поверхности или продукта ниже +5°C. Кроме этого, не применять на горячих поверхностях , выставленных на солнце или при относительной влажности воздуха 80%. Сохранять продукт в хорошо закрытых банках при температуре +5°C/+35°C.

Теоретический расход В один слой м2/л		Растворитель		Способ мытья инструмента		Нанесение валиком	
15-20		вода		Вода		нет	
Внешний вид отделки		Высыхание от пыли		Удельный вес кг/л		Нанесение кистью	
прозрачный		=		1.02		да	
Цвета		Высыхание на отлип		Твердых веществ на объем		Нанесение шпателем	
бесцветный		5 часов		8,30%		нет	
Наружная/внутренняя отделка		Высыхание на глубину		Вязкость		Нанесение краскопультом	
Да/ДА		12 часов		=		Нет	
=		Возможность повторной покраски		Температура воспламенения		=	
		12 часов		=			

Ввиду того, что условия нанесения красок могут быть вне контроля производителя, производитель не несет ответственность за результаты, полученные при этих условиях.

Фирма «J COLORS S.p.A.»

Улица Сеттембрини, 39 - 20020 Лаинатэ (МИ) - Италия - Тел. ++ 39 02 937541 - Факс ++ 39 02 9374114

ИЗДАНИЕ 07/2002