

Восковая пропитка для внутренних и наружных деревянных поверхностей.
 Предельное значение ЛОС для данного вида продуктов (согласно постановлению ЕС 2010 г.): 700 г/л.
 Максимально возможное содержание ЛОС в продукте Finitura Cerata: 690 г/л.

ОПИСАНИЕ

Колеруемая восковая пропитка на основе алкидных смол с добавлением тефлона придает готовому изделию повышенные водоотталкивающие свойства, обеспечивает отличную устойчивость к неблагоприятному воздействию внешней среды, в том числе УФ-лучам. Продукт тонким слоем наносится на поверхность, подчеркивая природную структуру и рисунок дерева и надежно защищая от агрессивных факторов окружающей среды.

ЦИКЛ НАНЕСЕНИЯ

I ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Все поверхности, как новые, так и ранее окрашенные, должны быть чистыми, сухими и выстоявшимися.

Новое дерево: дерево должно быть сухим, прочным и выстоявшимся. Обработать деревянную поверхность мелкой наждачной бумагой по направлению природного рисунка дерева, выровнявая тем самым впитывающую способность на всех участках. Нанести один слой бесцветной защитной пропитки Impregnante (Импреньянте). Дождавшись полного высыхания пропитки, пройти по поверхности абразивной материей, чтобы удалить возможные шероховатости.

Ранее окрашенное дерево (старая краска отслаивается): использовать специальный состав для полного удаления следов прежней краски, промыть поверхность водой или подходящим моющим средством. Хорошо зачистить и отшлифовать поверхность по направлению рисунка дерева. Нанести один слой бесцветной защитной пропитки Impregnante (Импреньянте). Дождавшись полного высыхания пропитки, пройти по поверхности абразивной материей, чтобы удалить возможные шероховатости.

Ранее окрашенное дерево (старая краска хорошо прилегает к поверхности): аккуратно отшлифовать поверхность, стараясь максимально сгладить неровности и удалить микротрещины на старой краске. Промыть поверхность водой или подходящим непенящимся моющим средством. Прежде чем приступить к окраске, дождаться полного высыхания деревянной поверхности.

II НАНЕСЕНИЕ ПРОДУКТА

Нанести два слоя продукта **Finitura Cerata** с интервалом для межслойной сушки 24 часа.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Не наносить продукт в условиях повышенной влажности, при температуре воздуха ниже +10°C, под прямыми солнечными лучами. Продукт следует хранить в плотно закрытой перевернутой банке при температуре выше +5°C.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ПРОДУКТА

Нанесение восковой пропитки **Finitura Cerata** в один или более слоев придает деревянной поверхности бархатистый восковой блеск, надежно защищая её от УФ-лучей и прочих агрессивных факторов внешней среды.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА 20 °C И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ 70%.

Теор. расход на 1 слой (кв.м./л)		Разбавление		Очистка инструментов		Нанесение валиком	
15		СКИПИДАР		СКИПИДАР		—	
Внешний вид окрашен. изделия		Высыхание от пыли		Плотность (кг/л)		Нанесение кистью	
БАРХАТИСТЫЙ ВОСКОВОЙ БЛЕСК		2 ЧАСА		0,9		ДА (продукт готов к использованию)	
Цвета		Высыхание на отлип		Сухой остаток		Нанесение шпателем	
БЕСЦВ. БАЗА КОЛЕРОВКА ПО КАТАЛОГУ		5 ЧАСОВ		29		—	
Для внешн./внутрен. поверхностей		Полное высыхание		Вязкость		Нанесение краскопультom	
ДА/ДА		24 ЧАСА		—		—	
Срок хранения		Интервал для межслойной сушки					
36 МЕСЯЦЕВ		24 ЧАСА					

Поскольку на условия и способ использования могут оказывать влияние внешние факторы, находящиеся вне сферы контроля изготовителя, Компания отклоняет ответственность за результаты.