

W-11

VERNICE POLIURETANICA SATINATA AD ACQUA
ВЕРНИЧЕ ПОЛИУРЕТАНИКА
(лак для паркета на водной основе)



Предельное значение ЛОС для данного вида продуктов (согласно постановлению ЕС 2010 г.): 130 г/л.
 Максимально возможное содержание ЛОС в продукте Flatting ad acqua: 41 г/л.

ОПИСАНИЕ

Акрил-полиуретановый однокомпонентный лак на водной основе для деревянных поверхностей. Рекомендован для паркетного пола. Легко наносится кистью или валиком. Придает матовый вид обрабатываемой поверхности (50 глосс). Продукт предназначен для использования внутри помещений.

ЦИКЛ НАНЕСЕНИЯ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Все поверхности, как новые, так и ранее окрашенные, должны быть зачищенными, сухими и выстоявшимися.

Дерево следует тщательно отшлифовать до получения гладкой поверхности, промыть, обезжирить, удалить следы прежних покрытий. Аккуратно удалить пыль, оставшуюся после шлифовки.

Нанести один слой **Fondo turapori ad acqua** кистью или валиком.

По истечении 12 часов отшлифовать, тщательно удалить пыль после шлифовки с помощью антистатической ткани.

НАНЕСЕНИЕ ПРОДУКТА

На подготовленную поверхность нанести 2 или 3 слоя **Vernice Poliuretantica satinata ad acqua** с интервалом для межслойной сушки 6 – 12 часов. Между слоями рекомендуется слегка обрабатывать поверхность мелкой наждачной бумагой.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Не наносить продукт в условиях повышенной влажности, при температуре воздуха ниже +10°C, под прямыми солнечными лучами. Продукт следует хранить в плотно закрытой перевернутой банке при температуре выше +5°C.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА 20 °C И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ 70%.

Теор. Расход на слой (м ² /л)		Разбавление		Очистка инструментов		Нанесение валиком	
12		ВОДА		ВОДА, МЫЛО		ДА Готов к нанесению	
Внешний вид окрашен. поверхности		Высыхание от пыли		Плотность (кг/л)		Нанесение кистью	
САТИНИРОВАННЫЙ		30 МИНУТ		1,00		ДА Готов к нанесению	
Цвета		Высыхание на отлип		Сухой остаток		Нанесение шпателем	
БЕСЦВЕТНЫЙ		1 ЧАС		20		=	
Для внешних/внутренних поверхностей		Полное высыхание		Вязкость		Нанесение краскопультом	
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ		48 - 72 ЧАСА		=		=	
Срок хранения в заводской упаковке		Интервал для межслойной сушки		Температура воспламенения			
60 МЕСЯЦЕВ		6-12 часов		=			

РЕДАКЦИЯ 02/17

Поскольку на условия и способ использования могут оказывать влияние внешние факторы, находящиеся вне сферы контроля изготовителя,

Компания отклоняет ответственность за результаты.

J COLORS S.p.A. Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italy - Tel. + 39 02 937541

Импортер в РФ: ООО «Италколор», 404130 г. Волжский, Волгоградская обл. ул. Энгельса 53 тел.(8443) 25-01-93 факс (8443)25-24-93

www. Rossetti.su